

# 品質証明書

## FGK-101 スポンジゴム系ガスケット

クロロプレンゴムを主成分とし、1mの板状ゴムに成型加工を行い、  
独立気泡で弾性に富み空気漏れしにくいガスケットです。

項目	成績	規格	試験条件
硬度	24	25±5	Asker-C
引張強度	0.59MPa	0.49以上	JIS K 6767
伸び	220%	150以上	JIS K 6767
見掛密度	0.19g/cm <sup>3</sup>	0.19±0.03	JIS K 6767
圧縮永久歪	15.3%	30以下	ASTM D 1056
耐熱収縮率	0.5%	1.5以下	70°C × 4hr
吸水率	1.4%	5以下	ASTM D 1056
25%圧縮荷重	71.1kPa	61.9～93.2	ASTM D 1056

※ 数値は測定値であって保証値ではありません。

## FGK-101 スポンジゴム系ガスケット

### 規格表

サイズ	入数
3t x 25mm x 1m	135本/箱
3t x 30mm x 1m	105本/箱
3t x 40mm x 1m	75本/箱
5t x 10mm x 1m	200本/箱
5t x 15mm x 1m	150本/箱

令和 年 月 日

**株式会社フカガワ**

埼玉県川口市西青木2-9-5

TEL:048-257-3111