

品質証明書

FGK-302 ブチルゴム系 ガスケット

ブチルゴムを主成分とし、テープ状に成型加工した不乾性充填材です。
粘着性が優良で、恒久的に付着します。耐久性が良く、防水性に優れたガスケットです。

項目	性状	試験条件
外観	黒色	目視
密度	1.53±0.1g/cm ³	水中置換法
引張強度	0.03MPa以上	ダンベル2号片 測定温度25°C 引張速度200mm/min
伸び	400%以上	ダンベル2号片 測定温度25°C 引張速度200mm/min
針入度 (1/1mm)	50±5	JIS K2207 50g荷重、測定温度25°C
耐熱性	変質、切断落下なし	試料サイズ3×10×130mm 80°C×24時間、4φの棒に吊り下げ
耐寒性	変質、屈曲亀裂なし	-20°C×48時間保持後、折り曲げ
吸水率	1.0%以下	室温で水中に168時間浸漬後 試料の吸水率を測定

※ 数値は測定値であって保障値ではありません。

FGK-302 ブチルゴム系ガスケット

規格表

サイズ	入数(巻)
3t x 10mm x 10m	20
3t x 15mm x 10m	20
5t x 10mm x 10m	10
5t x 15mm x 10m	8

令和 年 月 日

株式会社フカガワ

埼玉県川口市西青木2-9-5

TEL:048-257-3111